

## 化学成分

記号	用途	化学成分 %	
		P	S
JFE-HCP-3	一般用	-	-
JFE-HCP400-3	構造用	0.050 以下	0.050 以下

備考 :JFE-HCP400-3 は、SS400 相当の化学成分を有しております。

## 機械的性質

記号	適応厚さ mm (最小 - 最大)	板厚区分 N/mm <sup>2</sup> (最小)	引張試験				曲げ試験		
			降伏点または耐力 N/mm <sup>2</sup> (最小)	引張強さ N/mm <sup>2</sup> (最小)	伸び% (最小)	試験片および 試験方向	曲げ 角度	内径 半径	試験片および 試験方向
JFE-HCP-3	2.3-13.0	-	-	-	-	-	-	-	-
JFE-HCP400-3	2.8-13.0	5 以下	245	400~510	(21)	JIS5 号 圧延方向	180°	1.5T	JIS1 号 圧延方向に直角
		5 超え			(17)	JIS1A 号 圧延方向			

備考 :() であらわした数値は参考値です。

JFE-HCP400-3 は、SS400 相当の機械的性質を有しております。